

Technisches Merkblatt

Coltogum® Dichtmasse

Typ Parkett

Produkteart

Gebrauchsfertige Spezialdichtungsmasse auf Basis Spezialacrylat, zur Verfüugung von Anschlussfugen bei versiegelten oder unversiegelten Parkettfußböden. Silikon- und lösemittelfrei, überstreich- und schleifbar, sowie geruchsneutral.

Technische Daten

Spez. Gewicht:	1,55 - 1,62 (je nach Farbe)
Shore-A-Härte:	ca. 32 ± 5
Hautbildungszeit:	ca. 15 - 20 min.
Durchhärungszeit:	ca. 1 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +70° C
Schleifbar:	nach 24 Stunden
Ueberlackierbar:	nach 24 Stunden (mit lösemittelhaltigen Lacken nach 48 Stunden)

Durchhärtegeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Farbe

Eiche, Buche gedämpft und ungedämpft, Esche, Ahorn, Kirschbaum, dunkelbraun / wenge, Merbau

Lieferform

Kartuschen à 310 ml, 6 Stk. pro Karton

Lieferfrist

ab Lager

Lagerzeit

24 Monate bei ungeöffneter Kartusche, kühl , aber frostfrei, und trocken lagern.
Detaillierte Angaben siehe Gebinde-Etikette.

Anwendungsbereich

Coltogum® Typ Parkett hat eine Vielzahl von Einsatzgebieten im Laminat-, Kork- und Parkettbereich, vor allem für Anschlussfugen, Sockelleistenabdichtungen etc. Für überbreite Fugen Coltogum® Hinterfüllmaterial verwenden, um eine 3-Punkt-Haftung zu vermeiden. Coltogum® Dichtmasse Typ Parkett ist plastoelastisch und kann geringe Bewegungen ausgleichen.

Als Ersatz für fehlende Parkettteile und für Dehnfugen ist es jedoch aufgrund seiner Oberflächenhärte (die massgebend ist für die Schleifbarkeit) nicht geeignet.

Technisches Merkblatt

Coltogum® Dichtmasse

Typ Parkett

Verarbeitung

Die Verarbeitung kann bei Temperaturen von +5°C bis +40°C durchgeführt werden. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Beton, Mörtel, Gips und Spachtelmassen müssen vollständig abgebunden haben und trocken sein.

Bei saugenden Untergründen empfiehlt es sich, als Grundierung zuerst Coltogum® Typ Parkett mit wenig Wasser verdünnt vorzustreichen. Nach Trocknung die Verfugung vornehmen. Vor der Hautbildung kann mit Wasser geglättet werden.

Coltogum® Typ Parkett ist anstrichverträglich und kann mit handelsüblichen Dispersionsfarben, Parkettlacken sowie Oelen und Wachsen überstrichen, resp. versiegelt werden. Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche.

Eine Dehnung der Fuge kann zu einer Rissbildung des Anstriches führen. Der Dichtstoff sollte, wenn möglich, an den Anstrich angepasst werden.

Bei Dispersionsfarben kann es durch die unterschiedliche Saugkraft des Untergrundes zu Farbschattierungen kommen.

Artikel-Nummer

588.160	(163229)	Eiche
588.161	(163230)	Esche
588.162	(163231)	Buche gedämpft
588.164	(163233)	Buche ungedämpft
588.163	(163232)	Ahorn
360.954	(360954)	Kirschbaum
373.883	(373883)	dunkelbraun / wenge
444.680	(440680)	Merbau

S-Sätze

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.