

decotric Dach- und Sockelfarbe

Witterungsbeständige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe in 11 Farbtönen für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Dach- und Sockelfarbe</i> eignet sich zum Beschichten von Dachpfannen aus Ton und Beton, Faserzementdächern, Dachuntersichten sowie für Haussockel aus Zement-, Kunstharzputz, Beton u.ä. mineralische Untergründe.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Buntpigmente
	Dichte:	ca. 1,4 g/cm ³
	pH-Wert:	8 - 9
	Glanzgrad:	matt nach DIN 53778
	Nassabriebsbeständigkeit nach DIN EN 13300:	Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778
	Verbrauch:	150 - 200 ml/m ² pro Anstrich
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sind. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Bei Algen- und Moosbefall die Fläche mit <i>decotric Algen-</i> , <i>Moos-</i> und <i>Schimmel-STOP</i> reinigen. Risse und Löcher mit <i>decomur außen Fassadenspachtel</i> oder <i>decofill außen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> oder <i>LH</i> grundieren. Um eine gute Haftung des Anstriches zu gewährleisten, muß der Sockel vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von innen geschützt sein.	
Verarbeitung:	<i>decotric Dach- und Sockelfarbe</i> ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder handelsüblichen Airless-Geräten verarbeitet werden. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches muß je nach Bedarf ein ein- oder zweimaliger unverdünnter Farbauftrag erfolgen. <i>decotric Dach- und Sockelfarben</i> sind untereinander und mit weißen Fassadenfarben mischbar. Für die Beschichtung von Dächern nur im Vollton verarbeiten. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen. DecoPaint-Richtlinie 2004/42: Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/L Gisbau Produkt-Code: M-DF01	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	1589	
Gebindegrößen:	PE-Ovaleimer à 5 l	