


decotric Holz-Bleichpulver

Anwendungsbereich:	decotric Holz-Bleichpulver eignet sich zum Aufhellen von dunkel verfärbten, verwitterten Hölzern. decotric Holz-Bleichpulver ist besonders zur Nachbehandlung von Hölzern geeignet, die mit alkalischen Abbeizmitteln behandelt wurden. Laugenreste werden neutralisiert und damit eine Neubeschichtung geschont. Das dunkel verfärbte Holz erhält seinen natürlichen Farbton zurück.	
Technische Daten:	Wirkstoff:	Oxalsäure, Additive
	pH-Wert:	ca. 0,50 (Anwendungskonzentration)
	Verdünnung:	100 g in 1,5 l Wasser lösen
	Verbrauch:	100 g Pulver reichen für ca. 10 m ²
Verarbeitung:	100 g decotric Holzbleichpulver werden in 1,5 l Wasser vollständig aufgelöst. Warmes Wasser erhöht die Lösegeschwindigkeit. Je nach Wasserhärte des verwendeten Wassers, kann eine leicht Trübung der Lösung entstehen. Diese Trübung hat keinen Einfluß auf die Wirkung der Holzbleichpulverlösung. Zum Auflösen dürfen keine Metallgefäße oder andere säureempfindlichen Behälter verwendet werden. Die Lösung mit einem Pinsel satt auf die Holzoberfläche auftragen und ca. 20-30 Minuten einwirken lassen. Danach die Oberfläche mit viel klarem Wasser nachspülen. Nach dem Trocknen ist die Holzoberfläche neutralisiert und kann nach dem Schleifen mit allen handelsüblichen Beschichtungsstoffen gestrichen werden.	
Wichtige Hinweise:		Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Xn – Gesundheitsschädlich. Enthält Oxalsäure Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Staub nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. UBA-Nr.: 1496 0025 - enthält Oxalsäure
Lagerung:	Kühl und trocken lagern!	
Bestell-Nr.:	148	
Gebindegrößen:	20 Papierbeutel à 100 g im Displaykarton	