

KVS Zell-Leim

Tapetenkleister aus Carboxymethylcellulose.

Anwendungsbereich:	<i>KVS Zell-Leim</i> eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten, Rohfasertapeten, Prägetapeten, Vinyltapeten und ähnlichen Wandbelägen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Carboxymethylcellulose
	Schüttgewicht:	ca. 0,6 g/cm ³
	pH-Wert:	7 - 8
	Löslichkeit:	in 30 Minuten gebrauchsfertig
	Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit <i>decotric Tapetenablöser</i> entfernen. Risse und Löcher mit <i>decomur Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit <i>decotric Flecken-Decker</i> isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit <i>decotric Tapetengrund weiß</i> . Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit <i>decotric Tapeten-Wechselgrund</i> zu grundieren.	
Verarbeitung:	200 g <i>KVS Zell-Leim</i> unter kräftigem Rühren in 5 l kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Je nach Qualität der zu verklebenden Tapeten kann die Wassermenge um 0,5 l verringert oder erhöht werden. <i>KVS Zell-Leim</i> mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Die Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfehlen wir einen Zusatz von 15 - 20 % <i>KVS Latex-Bindemittel</i> zum fertig angerührten Kleister. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Lagerung:	Kühl und trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	024	
Gebindegrößen:	Papierbeutel	à 200 g
	Papiersack	à 7,5 kg
	Papiersack	à 25 kg