

decotric Klebkraft-Verstärker

Zusatz zu Tapetenkleistern zur Erhöhung der Klebkraft und Feuchtfestigkeit

Anwendungsbereich:	<i>decotric Klebkraft-Verstärker</i> ist hervorragend geeignet als Zusatz zu Tapetenkleistern bei der Verklebung von schweren Tapeten, in Feuchträumen und in schwierigen Bereichen. <i>decotric Klebkraft-Verstärker</i> verbessert die Anfangshaftung und die Endklebekraft auch auf schwach saugenden Untergründen.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion pH-Wert: ca. 10 Dichte: ca. 1,03 g/cm ³ Verbrauch: Pro 200 g Packung Kleister 750 g Klebkraftverstärker (bei größeren Packungen die Menge dementsprechend erhöhen)
Verarbeitung:	<i>decotric Klebkraft-Verstärker</i> gründlich in den fertig gelösten Tapetenkleister einrühren. Die optimale Zusatzmenge beträgt ca. 15 - 20 % z. B. eine 750-g-Dose <i>decotric Wandbelags- und Bordürenkleber</i> auf 4 l angerührten Tapetenkleister. Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
Artikel-Nr.:	072
Gebindegrößen:	PE-Dose à 750 g