

## decotric Malerweiss-DIN

Weißer, gut deckende Dispersionsfarbe für Innenanstriche, lösungsmittelfrei.

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Anwendungsbereich:</b>       | <i>decotric Malerweiss-DIN</i> ist anwendbar auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Dispersionsfarbenanstrichen u.ä. Besonders geeignet zum Überstreichen von Raufasertapeeten.  |  |
| <b>Technische Daten:</b>        | Rohstoffbasis:   | Kunstharzdispersion, Pigmente                      |
|                                 | Dichte:  | ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>                          |
|                                 | pH-Wert:   | ca. 8  |
|                                 | Nassabriebsbeständigkeit nach DIN EN 13300:  | Klasse 3, entspricht waschbeständig nach DIN 53778 |
|                                 | Helligkeit:  | ca. 90,0 % nach DIN 53778                          |
|                                 | Kontrastverhältnis:  | ca. 99,5 % nach DIN 53778                          |
|                                 | Glanzgrad:   | matt nach DIN 53778                                |
|                                 | Verbrauch:   | ca. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich       |
| <b>Untergrundvorbehandlung:</b> | Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl usw.) sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Risse und Löcher mit <i>decomur innen Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarben durchschlagen könnten, sollten mit <i>decotric Flecken-Decker</i> isoliert werden.  |  |
| <b>Verarbeitung:</b>            | <i>decotric Malerweiss-DIN</i> kann mit Farbroller, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Airless-Spritzgerät verarbeitet werden.<br>Bei starken Farbabweichungen des Untergrundes empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Je nach Art der Verarbeitung kann die Farbe für den Voranstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach vollständiger Durchtrochnung des ersten Anstriches sollte der zweite Farbauftrag unverdünnt erfolgen.<br>Für farbige Anstriche empfehlen wir, <i>decotric Malerweiss-DIN</i> mit <i>decolor Vollton- und Abtönfarben</i> oder mit <i>DECOMIX Universal-Abtönkonzentraten</i> (max. 10 %) abzutönen.<br><br>Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!<br>Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |  |
| <b>Wichtige Hinweise:</b>       | DecoPaint-Richtlinie 2004/42:<br>- EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)<br>- VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l<br><br>GISBAU Produkt-Code: M-DF01   |  |
| <b>Lagerung:</b>                | Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!   |  |
| <b>Artikel-Nr.:</b>             | 1541   |  |
| <b>Gebindegrößen:</b>           | PE-Ovaleimer   | à 2,5 l  |
|                                 | PE-Ovaleimer   | à 5 l  |
|                                 | PE-Ovaleimer   | à 10 l   |