

decotric Spektrum Einschichtfarbe

Weißer, hoch ergiebiger, waschbeständiger Dispersionsanstrich für Innenanstriche. Lösungsmittelfrei.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Spektrum Einschichtfarbe</i> besitzt eine hervorragende Deckkraft, so daß selbst bei stark verschmutzten Untergründen in den meisten Fällen ein einmaliger Anstrich ausreichend ist. <i>decotric Spektrum Einschichtfarbe</i> ist anwendbar auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Rauhfaserpapeten, Dispersionsfarbenanstrichen u.ä..	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Titandioxid
	Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
	pH-Wert:	8 - 9
	Nassabriebsbeständigkeit:	Klasse 2 nach DIN EN 13300
	Helligkeit:	ca. 91,0 % nach DIN 53778
	Kontrastverhältnis:	ca. 99,7 % nach DIN 53778
	Glanzgrad:	matt nach DIN 53778
	Verbrauch:	100 - 150 ml/m ² pro Anstrich – je nach Untergrund
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Lösen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Risse und Löcher mit <i>decolorur innen Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen könnten, sollten mit <i>decotric Flecken-Decker</i> isoliert werden.	
Verarbeitung:	<i>decotric Spektrum Einschichtfarbe</i> kann mit Farbroller, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Airless-Spritzgerät verarbeitet werden. Aufgrund der ausgezeichneten Deckkraft von <i>decotric Spektrum Einschichtfarbe</i> reicht in der Regel ein einmaliger Anstrich aus. Sollte ausnahmsweise ein Voranstrich erforderlich sein, so kann <i>decotric Spektrum Einschichtfarbe</i> mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Voranstriches sollte der zweite Farbauftrag unverdünnt erfolgen. <i>decotric Spektrum Einschichtfarbe</i> kann mit <i>decolor Vollton- und Abtönfarben</i> oder mit <i>DECOMIX Universal-Abtönkonzentraten</i> (max. 10 %) abgetönt werden. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:	DecoPaint-Richtlinie 2004/42: - EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) - VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l GISBAU Produkt-Code: M-DF01	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	1543	
Gebindegrößen:	PE-Ovaleimer	à 2,5 l
	PE-Ovaleimer	à 5 l
	PE-Ovaleimer	à 10 l