

# decotric Spezialkleister

## Hochwertiger Spezialkleister mit Methylcellulose

**Anwendungsbereich:** *decotric Spezialkleister* eignet sich zum Verkleben von Raufasertapete, Papiertapeten, Vinyltapete u. ä. Wandbelägen.

**Technische Daten:**

|                |   |
|----------------|---|
| Rohstoffbasis: | Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver |
| Schüttgewicht: | ca. 0,50 g/cm <sup>3</sup>                          |
| pH-Wert:       | ca. 8   |
| Löslichkeit:   | nach ca. 30 Minuten gebrauchsfertig                 |
| Verbrauch:     | ca. 200 ml/m <sup>2</sup>                           |

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *decotric Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *decomur Super-Haftspachtel* oder *decofill innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *decotric Tiefengrund LF* vorbereiten. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *decotric Flecken-Decker* isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit *decotric Tapetengrund weiß*. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es besonders bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *decotric Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

**Verarbeitung:** *decotric Spezialkleister* unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser zügig einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 30 Minuten Reifezeit nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit einer Bürste auf die Tapete auftragen, diese zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Die Gebrauchsanweisung der Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfehlen wir einen Zusatz von einer 750-g-Dose *decotric Wandbelags- und Bordürenkleber* pro Päckchen *decotric Spezialkleister*. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ansatzverhältnis:**

| für                 | Ansatz | Wassermenge pro 200-g-Paket | 200-g-Paket reicht für |
|---------------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Vorkleistern        | 1 : 40 | 8                           | 60 - 80 m <sup>2</sup> |
| schwere Tapeten     | 1 : 20 | 4                           | 22 - 26 m <sup>2</sup> |
| Rauhfaser           | 1 : 20 | 4                           | 22 - 26 m <sup>2</sup> |
| Spezialverklebungen | 1 : 15 | 3                           | 10 - 15 m <sup>2</sup> |

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Artikel-Nr.:** 05

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 200 g