

extra Tapetenkleister, Normal

Anwendungsbereich: *extra Tapetenkleister* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Carboxymethylcellulose, Stärkeether
Schüttgewicht:	ca. 0,40 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und Anstriche mit *decotric Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *decomur Super-Haftspachtel* oder *decofill innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *decotric Tiefengrund LF* vorbereiten. Farbliche Verunreinigungen, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *decotric Flecken-Decker* isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit *decotric Tapetengrund weiß*.

Verarbeitung: *extra Tapetenkleister* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 30 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die Tapeten mit *extra Tapetenkleister* gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	125-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 80	10 l	60 - 80 m ²
leichte Tapeten	1 : 52	6,5 l	35 m ²
schwere Tapeten	1 : 48	6 l	30 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 056

Gebindegrößen: Faltschachtel à 125 g