decotric Vinyl-Textilkleber MC instant

Anwendungsbereich:
decotric Vinyl-Textilkleber MC instant eignet sich hervorragend zum Tapezieren von schweren Vinyltapeten, Textil-, Gewebe- und Vliestapeten, Glasgewebetapeten (kaschiert), Glasfasertapeten (unkaschiert) sowie Spezialtapeten, wie Kork-, Gras-, Metalltapeten u. ä.

Eigenschaften:
- in 3 Minuten gebrauchsfertig
- sichere Anfangshaftung
- hohe Klebkraft
- kalk- und zementbeständig

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Metyhlcellulose, Kunstharzpulver, Additive
Schüttdichte:	ca. 470 kg/m³

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit decotric Spachtelmassen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.

Ansatz:
Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach drei Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Verarbeitung:
bei Auftrag auf die Tapete:
Die Tapeten gleichmäßig mit dem Kleber einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der empfohlenen Weichzeit die Tapetenbahnen auf Stoß verkleben und mit einer Tapezierwalze andrücken.

bei Auftrag auf den Untergrund:
Die zugeschnittene Tapetenbahn ca. fünf Minuten vor dem Ankleben auf der Rückseite leicht anfeuchten, um Blasenbildung zu vermeiden. Glasfasergewebe und formstabile Vliestapeten können ohne vorheriges Anfeuchten verklebt werden. Den Kleber mit einer Malerwalze gleichmäßig in der Breite von 1–2 Tapetenbahnen auftragen, die Tapeten in das Kleberbett einlegen und gut andrücken. Stöße mit einem glatten Nahtroller nachbehandeln.

Verwendung/ Auftrag	Ansatz	Wasser-menge	Packung reicht für
Auftrag auf die Tapeten	1 : 20	4 l	20 – 25 m²
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	3 l	15 – 20 m²

Hinweise:
Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit bei schweren Vinyl-, Struktur- und Prägetapeten sowie bei schwach saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750-g-Dose decotric Wandbelags- und Bordürenkleber pro Packung decotric Vinyl-Textilkleber MC instant.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
020606001	4007955206064	200 g

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
Tel. 05541 / 7003 -02, www.decotric.de

Stand vom: 18.05.2020

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.