

Colla GF per fibra di vetro decotric

Collante a dispersione pronto all'uso, privo di solventi,
per tappezzerie in fibra di vetro

Ambito di applicazione:	La <i>Colla GF per fibra di vetro decotric</i> è indicata per l'incollaggio di tessuto in fibra di vetro accoppiato e non accoppiato e per tappezzerie tessili e viniliche pesanti.		
Dati tecnici:	Base:	dispersione di polivinilacetato di etilene	
	Valore di pH:	circa 9	
	Densità:	circa 1,03 g/cm ³	
	Resa:	200-300 g/m ²	
Preparazione del sottofondo:	La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Rimuovere con lo <i>Staccaparati decotric</i> le vecchie carte da parati non ben aderenti e le verniciature in fase di distacco. Riparare crepe e fori con <i>decomur Stucco super aderente</i> o <i>decofill interno</i> . I supporti molto assorbenti, sabbiosi o gessosi vanno pretrattati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> .		
Lavorazione:	Applicare la <i>Colla GF per fibra di vetro decotric</i> con rullo, pennello o spazzola a strisce sul supporto, annegare il tessuto in fibra di vetro tagliato nel letto di colla umido ed esercitare una pressione uniforme. Verniciare il tessuto solo dopo l'essiccazione completa della colla. Seguire le raccomandazioni per l'incollaggio del fabbricante del tessuto. Rimuovere immediatamente i residui di colla con un panno umido. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C!		
Stoccaggio:	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.		
Formato contenitori:	001702001	Secchiello in PE da	3 kg
	001703001	Secchiello in PE da	5 kg
	001704001	Secchiello in PE da	10 kg
	001705001	Secchiello in PE da	18 kg