

decotric Colla per polistirolo

Ambito di applicazione:

Per pannelli a soffitto, sotto-tappezzerie, pannelli isolanti e modanature in Styropor[®] in ambienti interni.

Styropor[®] = marchio registrato di BASF SE

Caratteristiche:

- buona aderenza iniziale
- resistente all'umidità
- senza plastificanti

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,7 g/cm³
 Valore pH: 9 - 10

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere portante, asciutta, piana, assorbente e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Eliminare le verniciature non ben aderenti e la carta da parati in fase di distacco. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*.

Applicazione:

Applicare la *Colla per polistirolo* con una spatola dentata (preferibilmente con dentatura B2) in modo uniforme sul supporto. Accostare i pannelli o le strisce da incollare ed esercitare una pressione uniforme. Per l'incollaggio al soffitto, si consiglia di stendere la colla sulla parte posteriore dei pannelli. Una volta essiccata perfettamente la colla, le superfici incollate possono essere verniciate, rivestite con carta da parati o stuccate. Per ottenere un'aderenza ottimale della carta da parati e dei rivestimenti, si raccomanda di realizzare un ponte adesivo con colla diluita (con aggiunta del 20% di acqua) utilizzando un rullo.

Resa:

circa 500 - 900 g/m², a seconda dello spessore applicato e del tipo di supporto

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5 °C. Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
001101001	4007955011019	1 kg
001102001	4007955011026	4 kg
001103001	4007955011033	8 kg
001104001	4007955011040	14 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.