

## Colla per legno resistente all'acqua D3 decotric

### Ambito di applicazione:

Assicura la massima resistenza per incollaggi resistenti all'acqua secondo DIN EN 204-D3 in ambienti interni ed esterni. Per tutti i tipi di legno e pannelli di legno. Particolarmente indicata per l'incollaggio degli incastri maschio e femmina, l'incollaggio di assemblaggi, giunzioni di tasselli e perni, impiallacciati e pannelli, spigoli di impiallacciati e lavori di bricolage. La colla risulta trasparente una volta essiccata mentre le fughe rimangono elastiche e sono resistenti all'invecchiamento.

### Caratteristiche:

- per tutti i tipi di legno, laminato, pannelli OSB
- per incollaggi resistenti all'acqua secondo DIN EN 204-D3
- per interni ed esterni
- senza solventi
- testata da ift, Rosenheim (verbale di prova n. 50537560/2 del 15/12/2008)

### Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, acqua, additivi  
 Densità: circa 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
 Valore pH: circa 3

### Trattamento preliminare delle superfici:

Le superfici da incollare devono essere asciutte, portanti e prive di polvere e grasso.

### Applicazione:

#### Incollaggio degli incastri maschio e femmina:

Applicare la *Colla per legno* con un cordolo uniforme sulla parte superiore dell'incastro a maschio, in modo che unendo maschio e femmina la colla che fuoriesce verso l'alto crei uno strato impermeabile contro l'umidità. Rimuovere immediatamente la colla in eccesso con un panno umido. Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante dei rivestimenti per pavimenti e dei pannelli.

**Altri tipi di incollaggio:** Applicare uno strato sottile di *Colla per legno* su un lato (per legno duro, legno tagliato trasversalmente o superfici ruvide su entrambi i lati) e premere i lati ancora bagnati uno contro l'altro per almeno 15 minuti (per pannelli laminati ad alta pressione almeno 40 minuti).

### Indicazioni:

Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
007901001	4007955079019	60 g
007902001	4007955079026	250 g
007905001	4007955079057	500 g
007904001	4007955079040	1 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.