

## decomur Stucco alleggerito

### Ambito di applicazione:

Stucco privo di solventi, pronto all'uso, per riparare e lisciare le pareti e i soffitti irregolari in ambienti interni. Lo stucco flessibile è molto facile da lisciare e, una volta completamente asciutto, può essere perfettamente carteggiato, se necessario. La superficie stuccata rappresenta una base ottimale per i successivi rivestimenti con carta da parati o lavori di imbiancatura. Ideale per ricoprire le superfici intonacate a base di gesso, calce e cemento, il calcestruzzo, i pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati, gli intonaci a base di resina sintetica e le superfici verniciate. Grazie all'ottima adesione su superfici verticali e alla ridotta tendenza al cedimento lo stucco è particolarmente indicato per ricoprire le superfici intonacate strutturate e i tessuti in fibra di vetro.

### Caratteristiche:

- molto facile da rasare e lisciare
- risultati ottimali su intonaco, calcestruzzo, cartongesso e superfici verniciate
- perfettamente carteggiabile
- per interni
- applicabile a spessore zero
- per superfici di qualità da Q1 a Q4 realizzate con sistemi a secco

### Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, riempitivi leggeri inorganici, acqua e additivi  
 Densità: circa 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
 Valore pH: 8 - 9

### Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*. Riparare le crepe e le fessure più profonde con *decomur Super stucco per interni*. Per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli a secco eseguire la stuccatura di fondo secondo Q1 con *decomur Super stucco per interni*.

### Applicazione:

Mescolare lo stucco e applicarlo con il frattazzo di finitura con uno spessore massimo di 8 mm. Il tempo di essiccazione è di circa 4-7 ore in base allo spessore applicato, alle caratteristiche del supporto e alle condizioni ambientali; in presenza di condizioni sfavorevoli (ad es., basse temperature o elevata umidità dell'aria) o con uno spessore dello strato maggiore i tempi di asciugatura possono allungarsi. Ad essiccazione avvenuta, le superfici stuccate possono essere rivestite come di consueto con carta da parati, riverniciate o reincollate. Se necessario, le superfici asciutte possono essere carteggiate con assoluta facilità. Prima di continuare la lavorazione, togliere tutte le tracce di polvere dalla superficie carteggiata e primerizzarla con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

### Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua dopo l'uso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel sottosuolo. Non è indicato per la stuccatura di vetro, materie plastiche e metallo.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
032502001	4007955325017	7 kg
032503001	4007955325031	15 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.