

decomur Stucco per facciate

Ambito di applicazione:

Succo rinforzato con resine sintetiche a base di cemento bianco per il riempimento di crepe e fori e per ritoccare, lisciare e rivestire facciate, pareti e soffitti in ambienti umidi (quali bagni, scantinati e garage). Indicato per tutti i supporti minerali (p.es., calcestruzzo, mattoni, intonaco a base di gesso, calce e cemento, ecc.).

Caratteristiche:

- stucco bianco a base di cemento per sottofondi minerali
- rinforzato con resina sintetica
- facilmente levigabile
- ideale per gli esterni e gli ambienti umidi
- lavorabile per circa 30 minuti
- fa presa in modo uniforme e senza crepe

Dati tecnici:

Base: cemento bianco, componenti minerali, resine sintetiche in polvere, additivi

Densità apparente: circa 1250 kg/m³

Valore pH: circa 12

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, olio disarmante, ecc.). Il calcestruzzo particolarmente liscio e i supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

Applicazione:

Versare 2,25 parti di *decomur esterni* con 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es., 1 kg di *decomur esterni* in 350 ml d'acqua o 5 kg di *decomur esterni* in 1,75 l di acqua). Mescolare con vigore, in modo da ottenere un impasto privo di grumi. Applicare lo stucco impastato entro 30 minuti. Eventuali irregolarità possono essere lisciate o finite a frattazzo da umido dopo circa 90 minuti.

Trattamenti successivi:

Eseguire le mani successive e l'incollaggio soltanto una volta raggiunta l'essiccazione completa della superficie stuccata. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori delle vernici o delle colle per il trattamento preliminare dei supporti a base di cemento (p.es., procedere a fluatazione con Olafirn).

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua dopo l'uso.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 06 02 99.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
033904001	4007955339045	5 kg
033906001	4007955339069	25 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.